

平成26年8月12日

株式会社 OPM ラボラトリー 様

焼結ピースの密度測定について (報告)

平成26年8月6日付けで依頼のことについて、測定結果は以下のとおりでしたので報告します。

- 測定内容：焼結ピースの密度測定
- 使用装置：比重計 ED-120T (ミラージュ貿易)

○測定結果

試験片名称	密度 (g/cm <sup>3</sup> )
OPM-Stavax (SUS420J2 相当)	7.78
OPM-θ (MAS-1 マルエージング相当)	8.05

以上

京都府中小企業技術センター  
基盤技術課 材料・機能評価

服部 悟

TEL 075-315-8633

FAX 075-315-9497